


細骨材試験一覧表
2019年 8月 度

合格判定
合格

Q/M 工場長 担当
合格

細骨材①		細骨材②	
骨材最大径 (mm)	5 (mm)	1.2 (mm)	1.2 (mm)
産地名	福岡産 山砂	日本製鉄㈱	高炉スラグ細骨材
種類(呼び名)			
特性名			
単位	規格値	試験値	試験値
骨粒分量 (%)	3.0以下	1.9	4.1
単位容積質量 (kg/l)	-	-	1.6
実積率 (%)	-	-	-
有機不純物	同じか淡いこと	淡い	-
表乾密度 (g/cm ³)	2.56~2.60	2.58	2.71
吸水率 (%)	3.5以下	1.98	0.41
絶乾密度 (g/cm ³)	2.50以上	2.53	2.7
すりへり減量 (%)	-	-	-
安定性 (%)	10.0以下	2.4	-
軟石量 (%)	-	-	-
粘土塊量 (%)	1.0以下	0.04	-
塩化物量 (%)	0.04以下	0.001	-
密度1.95浮遊粒 (%)	-	-	-
アルカリシリカ反応性	無害であること	無害	-
粗粒率(FM)	2.90±0.20	2.87	2.18



備考


粗骨材試験一覧表
2019年 8月 度

合格判定
合格

Q/M 工場長 担当
合格

粗骨材①		粗骨材②	
骨材最大径 (mm)	15 (mm)	15 (mm)	粗骨材③
産地名	内産産	内産産	
種類(呼び名)	砕石1505	砕石1505	
特性名			
単位	規格値	試験値	試験値
骨粒分量 (%)	2.0±1.0	1.5	
単位容積質量 (kg/l)	-	-	
実積率 (%)	-	-	
有機不純物	-	-	
表乾密度 (g/cm ³)	2.66~2.7	2.67	
吸水率 (%)	3.00以下	1.34	
絶乾密度 (g/cm ³)	2.50以上	2.64	
すりへり減量 (%)	40以下	12.6	
安定性 (%)	12以下	3.0	
軟石量 (%)	-	-	
粘土塊量 (%)	-	-	
塩化物量 (%)	-	-	
密度1.95浮遊粒 (%)	-	-	
アルカリシリカ反応性	無害であること	無害	
粗粒率(FM)	6.30±0.20	6.38	

ふるい分け試験	粗骨材①		粗骨材②		粗骨材③	
	(mm) 通過率 (%)	残留率 (%)	(mm) 通過率 (%)	残留率 (%)	(mm) 通過率 (%)	残留率 (%)
50	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
20	100	0	100	0	100	0
15	96	4	96	4	96	4
10	59	41	59	41	59	41
5	5	97	5	97	5	97
2.5	2.5	0	2.5	0	2.5	0
変皿	変皿	変皿	変皿	変皿	変皿	変皿



コンクリート用高炉スラグ細骨材試験成績表

令和元年 8月 6日

㈱大成コンクリート 御中

製造業者：日本製鉄株式会社
名古屋製鉄所
製造年月日：令和元年 7月 1日
発行責任者：資源化推進部 スラグ室
室長 田崎 智晶

種類	化学成分 (%)				材質		
	酸化カルシウム (CaOとして)	全硫黄 (Sとして)	三酸化硫黄 (SO ₃ として)	全鉄 (FeOとして)	総乾密度 (g/cm ³)	吸水率 (%)	単位容積質量 (kg/L)
BFS 1.2	43.0 ✓	1.00 ✓	<0.01 ✓	0.43 ✓	2.70 ✓	0.41 ✓	1.60 ✓
規格値							
BFS 1.2	45.0以下	2.0以下	0.5以下	3.0以下	2.5以上	3.0以下	1.45以上

種類	ふるいを通るものの質量百分率 (%)							粗粒率	微粒分量 (%) 3.0±2.0	高温時貯蔵 の安定性判定	その他使用上の 注意事項等
	10mm	5mm	2.5mm	1.2mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm				
BFS 1.2		100 ✓	100 ✓	94 ✓	50 ✓	20 ✓	9 ✓	2.27 (2.20)	4.1 ✓	A	この製品には 固結遅延剤を 添加しています
規格値											試験時の水温 20.0℃ 表乾密度 2.71 g/cm ³
BFS 1.2	—	100	95~100	80~100	35~80	15~50	2~20	製造業者と購入者が 協議によって定めた 粗粒率に対して ±0.20の範囲のもの でなければならない。	許容差は、製造業者と 購入者が定めた協議値 に対して±2.0%とする 協議値は、許容差の 範囲内であればつきが 生じても7.0%を超え ないように定める		備考欄

コンクリート用高炉スラグ細骨材の環境安全形式試験及び受渡試験成績表

令和元年 8月 6日

㈱大成コンクリート 御中

製造業者：日本製鉄株式会社
名古屋製鉄所
発行責任者：資源化推進部 スラグ室
室長 田崎 智晶
試験実施事業者・責任者：一般財団法人 東海技術センター
近藤 淳子

試験に使用した試料：高炉スラグ骨材試料

環境安全形式試験における溶出量及び含有量試験結果

製造年月日：平成31年 4月 1日

区分	項目	試験項目							
		カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	水銀	セレン	ふっ素	ほう素
溶出量 mg/L	試験結果	0.001未満 ✓	0.005未満 ✓	0.01未満 ✓	0.005未満 ✓	0.0005未満 ✓	0.002未満 ✓	0.05 ✓	0.02未満 ✓
	環境安全品質基準値	0.01以下	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下	1以下
含有量 mg/kg	試験結果	5未満 ✓	5未満 ✓	2未満 ✓	0.5未満 ✓	0.05未満 ✓	0.5未満 ✓	280 ✓	73 ✓
	環境安全品質基準値	150以下	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4000以下	4000以下


環境安全形式検査結果の有効期限：令和4年 3月 31日

環境安全受渡試験における溶出量及び含有量試験結果

製造年月日：令和元年 7月 1日

区分	項目	試験項目		
		セレン	ふっ素	ほう素
溶出量 mg/L	試験結果	0.002未満 ✓	0.05 ✓	0.02未満 ✓
	環境安全受渡検査判定値	0.01以下	0.8以下	1以下

区分	項目	試験項目		
		セレン	ふっ素	ほう素
含有量 mg/kg	試験結果	0.5未満 ✓	130 ✓	66 ✓
	環境安全受渡検査判定値	150以下	4000以下	4000以下



証明番号

規格番号

商社名

需要家 日付

工事名

品名 規格 送り状番号

鋼材検査証明書

岸和田製鋼株式会社

596-0013
岸和田市臨海町20番地
TEL (072) 437-2 3 3 0

製造 番号	製品明細				機械的性質 (号試験片)					曲げ角度	化学成分 %					
	径	長さ	員数	重量	降伏点 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び (%)	降伏比 (%)	C ×100		Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000		
	mm	m	PC	kg												
	φ															
	φ															
	φ															
合計																

名古屋市長 1番地
辰巳工業株式会社
TEL 052-830-5888

品質保証課長

証明番号

規格番号

商社名

需要家 日付

工事名

品名 規格 送り状番号

鋼材検査証明書

岸和田製鋼株式会社

596-0013
岸和田市臨海町20番地
TEL (072) 437-2 3 3 0

製造 番号	製品明細				機械的性質 (号試験片)					曲げ角度	化学成分 %					
	径	長さ	員数	重量	降伏点 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び (%)	降伏比 (%)	C ×100		Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000		
	mm	m	PC	kg												
	φ															
合計																

名古屋市長 1番地
辰巳工業株式会社
TEL 052-830-5888

品質保証課長